




GROVER F100

Герметик силикатный черный
для печей и каминов



- ✓ Герметизация и экстренный ремонт кровли
- ✓ Адгезия к влажным основаниям




Описание	
Свойства	<p>Герметик на основе силикатов.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ После затвердевания образует термостойкий, огнестойкий, дымо непроницаемый шов . ✓ Выдерживает воздействие температуры до + 1500°C. ✓ Имеет превосходную адгезию к большинству строительных материалов. ✓ Не подвержен термическим деформациям. ✓ Подходит для помещений с повышенной влажностью, в том числе для бань и саун. ✓ Не содержит асбест. <p>Особенности: После отверждения шва, но не менее чем через 24 часа, необходимо прокалить герметик, постепенно повышая температуру в герметизируемом оборудовании до 250 °С. Окончательный набор свойств шов приобретает после прокаливании.</p> <p>Ограничения: Не применять для ремонта систем центрального отопления и газопроводов. Не рекомендуется использовать в подвижных соединениях.</p>
Назначение	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уплотнение швов и заполнение трещин в каминах, печах, дымоходах и других конструкциях подверженных воздействию огня и высоких температур. <p>Рекомендуемые поверхности: натуральный камень, кирпич, керамика, бетон, цемент, металл (необходимо учитывать высокий коэффициент термической деформации).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для внутренних и наружных работ • Для помещений с повышенной влажностью

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Основа	Силикаты
Цвет	До прокаливания черный, после серый
Система отверждения	Физическое отверждение
Плотность	2,04±0,03 г/см ³
Адгезия к влажным основаниям	нет
Возможность окрашивания	нет
Время высыхания	на отлип через 3-4 часа. Окончательный набор свойств шов приобретает после прокаливания.
Скорость отверждения	3-4 мм в сутки
Максимальная ширина шва	-
Расход	10-12 погонных метров герметика при диаметре полосы 5-6 мм
Температура применения	от +5°C до +40°C
Термостойкость	до 1500°C
Фасовки	Картридж 300 мл
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхности должны быть прочными, сухими и чистыми. Жирные поверхности обработайте очистителем GROVER CLEANER или ацетоном. По краям шва наклейте малярную ленту, для защиты поверхностей от излишков герметика.
Подготовка картриджа	Перед применением герметик храните при комнатной температуре не менее 12 часов. Вставьте картридж в пистолет-аппликатор, отрежьте винтовую головку картриджа над резьбой. Накрутите наконечник, верхушку наконечника срежьте под углом 45° в соответствии с шириной шва.
Нанесение	Равномерно заполните шов герметиком и разровняйте шпателем. Сразу удалите малярную ленту
Очистка инструмента	До затвердения водой. После затвердения механически
Состав	Жидкое стекло, каолин, стекловолокно
Информация	
Срок хранения	24 месяца
Условия хранения	Хранить в прохладном сухом помещении при температуре от + 5°C до +30°C.
Меры предосторожности	
Утилизация	Остатки продукта и пустую упаковку утилизировать как бытовые отходы.
CLP	
Страна происхождения	Эстония

ООО ЭСКАРО КЕМИКАЛ АС
197375, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Маршала Новикова, 28
Тел. (812) 320 7067
www.eskaro.ru

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

